

HOZAN



T4962772041406

K-140

ラバー砥石 (#60)

鉄などの面取り、バリ取り、
重度のサビ落としなど

ホーザン ラバー砥石には3種類の粒度があります。品名うしろの#の数字が粒度を表し、数字が大きいほど含まれる砥粒が微細です。目的に応じてお選びください。

仕様

粒度	60
材質	研磨材入り発泡NBR(耐熱温度:60~70℃)
外形寸法	50×25.5×20mm

特長

- 軽く研磨でき、母材の削り取りを最小限に抑えます。
- 目づまりしないので研磨効果が持続します。
- 砥粒が密なため、均一に研磨することができます。

⚠注意…粒度をご確認のうえ、目立たないところでテストしてからご使用ください。

ご使用方法

ラバー砥石を机上に置き、被研磨物を軽く押し当てて往復運動して研磨します。

被研磨物が大きい場合は、ラバー砥石側を動かしてします。

このとき発生する削りカスを取り除かずに作業することで、被研磨物に削りカスの砥粒がからみつき効果的な研磨ができます。

- ・ 耐水ペーパーと同様に水研ぎでもご使用いただけます（被研磨物の水濡れ可否は事前にご確認ください）。

関連製品

K-141 粒度 120

軽金属の面取り、バリ取り、細かいサビ落としなどに適します。

K-142 粒度 320

黒ずんだハンダゴテビットの再生のほか、塗装面や硬質プラスチック（軟質プラスチックを除く）の汚れ取り、細かいキズを修復するのに適します。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132

E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の
10:30～12:00、13:00～17:00】

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021

大阪市浪速区幸町1-2-12

TEL (06)6567-3111

FAX (06)6562-0024