

# HOZAN

# K-141



4962772041413

## ラバー砥石 (#120)

軽金属の面取り、バリ取り、  
細かいサビ落としなど

ホーザン ラバー砥石には3種類の粒度があります。  
品名うしろの#の数字が粒度を表し、数字が大きい  
ほど含まれる砥粒が微細です。目的に応じてお選び  
ください。

### 仕 様

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 粒度   | 120                     |
| 材質   | 研磨材入り発泡NBR(耐熱温度:60~70℃) |
| 外形寸法 | 50×25.5×20mm            |

### 特 長

- 軽く研磨でき、母材の削り取りを最小限に抑えます。
- 目づまりしないので研磨効果が持続します。
- 砥粒が密なため、均一に研磨することができます。

**⚠ 注意**…粒度をご確認のうえ、目立たないところでテスト  
してからご使用ください。

## ご使用方法

ラバー砥石を机上に置き、被研磨物を軽く押し当てて往復運動して研磨します。

被研磨物が大きい場合は、ラバー砥石側を動かしてします。

このとき発生する削りカスを取り除かずに作業することで、被研磨物に削りカスの砥粒がからみつき効果的な研磨ができます。

- ・ 耐水ペーパーと同様に水研ぎでもご使用いただけます（被研磨物の水濡れ可否は事前にご確認ください）。

## 関連製品

### K-140 粒度 60

鉄板などの面取り、バリ取り、重度のサビ落としなどに適します。

### K-142 粒度 320

黒ずんだハンダゴテビットの再生のほか、塗装面や硬質プラスチック（軟質プラスチックを除く）の汚れ取り、細かいキズを修復するのに適します。

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトに  
ご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132

E-mail : [th@hozan.co.jp](mailto:th@hozan.co.jp)

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の  
10:30～12:00、13:00～17:00】